WEBEREP RAPIDE 25KG

Ref : 113470

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le mortier fibré weberep rapide enaé est utilisé pour la réparation manuelle et ponctuelle des bétons. A prise rapide, il permet de reboucher les épaufrures, les nez de marche, les trous, les saignées et les carottages. Il peut également servir à réaliser un scellement de pattes de fixation ou de gonds, ou bien à créer des formes et des gorges de cuvelage. Mortier de classe R4 (selon norme NF EN 1504-3), il s'applique sur surface horizontale, verticale ou en sous-face, en intérieur comme en extérieur. Il est composé de ciments spéciaux, sables siliceux, fibres, adjuvants spécifiques, résine synthétique. Granulométrie : 0-0,8 mm.
CONSOMMATION	0.2 à 10 cm
DURÉE DE CONSERVATION	6 MOIS
CLASSEMENT COV	A+
PLUS PRODUIT	Passivation et fonction anti-poussière et anti-corrosion intégrées. Grain fin. Convient à tous types d'usages.
UTILISATION	Ragréage mur intérieur
COULEUR	Gris - Argent
TEINTE	Gris clair
ZONE D'UTILISATION	Mur intérieur
ZONE D'UTILISATION	Sol extérieur
ZONE	Sol intérieur

D'UTILISATION	
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	0/2
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réparer ou sceller une cavité à l'aide d'1 kg de mortier gâché ayant une densité de 1,9
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.59 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.59
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=34504
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
TEMPS DE SÉCHAGE AV FINITION	2 HEURE
DANGEROSITÉ	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	11100642
MARQUE	WEBER