




MORTIER PLÂTRE CHAUX ET SABLE WEBER MPC FIN SAC DE 25 KG

Ref : 114171



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le mortier Plâtre Chaux Fin de Weber permet de réaliser un enduit de rénovation. Il s'applique sur une maçonnerie enduite ou hourdée au plâtre gros. Il est composé de plâtre gros, de chaux aérienne, de sables siliceux et de pigments minéraux.
CONSOMMATION	————	20 kg/m ² /cm d'épaisseur
DURÉE DE CONSERVATION	————	6 MOIS
MATIÈRE	————	Chaux
COULEUR	————	Blanc
TEINTE	————	Blanc
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
DESSCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
INDICATEUR CARBONE	————	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	8.73
TYPE DE FDES OU PEP	————	Défaut
	————	

UNITE DE L'UNITE FONCTIONNELLE		Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	——	Sac de 25 kg
DANGEROUSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	——	10040000
MARQUE	——	WEBER