

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT



MORTIER PRO 300 BAS CARBONE 25KG

Ref : 132870



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Travaux de maçonnerie courante. Traditionnel, sec, prémélangé et destiné principalement aux applications de maçonnerie. Dosage en ciment 300 kg/m ³ de sable. Résistance à la compression : 20 MPa.
CONSOMMATION	20 à 22 kg/m ² /cm
COMPOSITION	Liants hydrauliques, sables, adjuvants spécifiques
UTILISATION	Montage de briques, blocs et pierres, réalisation de chapes minces, scellement et sous-enduit
DURÉE DE CONSERVATION	12 MOIS
SUPPORT D'APPLICATION	Multi supports
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION	20 MPA
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction chape sur 1 m ² en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 13813 pendant la durée de vie de référence du produit
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
TYPE DE FDES OU PEP	Collective
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg

DU PRODUIT	————	
GARANTIE	————	1 an
INDICATEUR	————	
CARBONE	————	31.2 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG	————	31.2
EQUIV CO2 PAR UF	————	
URL FDES OU PEP	————	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=41785
RÉF. FABRICANT	————	289134
MARQUE	————	VPI