



SEMIN 99 ENDUIT JOINT 4H SAC 25 KG

Ref : 143889



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	———	L'enduit CE 78 4H Semin 99. est spécifiquement destiné au jointoiement des plaques de plâtre, en association avec une bande à joint. À base de poudre de marbre, plâtre naturel, argile et cellulose, il ne contient pas de résines synthétiques et s'applique à tous types de plaques de plâtre à bords amincis et faces cartonnées, avec ou sans isolant. L'enduit CE 78 4H Semin 99. est recouvrable par une sous-couche d'impression ou un enduit de lissage.
CLASSE DE FEU	———	A1
MATIÈRE	———	Poudre
TEMPS DE PRISE	———	240 minutes
PRÊT À L'EMPLOI	———	Non
MONOCOMPOSANT / BICOMPOSANT	———	Monocomposant
ZONE D'UTILISATION	———	Mur intérieur
CLASSEMENT COV	———	A+
TYPE DE POSE/FIXATION	———	à enduire
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	———	Enduit
PIÈCE /OUVRAGE DE DESTINATION	———	Intérieur
MASSE VOLUMIQUE	———	1100 KM3

(KG/M3) SUPPORT D'APPLICATION	Plaque de plâtre
FONCTION DU PRODUIT	Enduire
TEINTABLE	Non
CONSUMMATION	350 g/m²
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 25 kg
PLUS PRODUIT	- Finition de qualité sur murs intérieurs et plafonds en plaques de plâtre - Prise rapide - Contient 500 fois moins de COV que le seuil A+ - Produit Origine France Garantie - Formulation sans résines synthétiques - Facile à appliquer
UTILISATION	Jointoyer et reboucher en milieu sec
TEMPS DE CHARGE	4h
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Jointoyer 1 m² de plaque de plâtre avec 350g de produit, préparé dans les règles de l'art, à l'aide d'un enduit intérieur en poudre, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans comprenant une mise en oeuvre et aucun entretien.
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
INDICATEUR CARBONE	0.09 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	0.09
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40469
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
RÉF. FABRICANT	A11151
MARQUE	SEMIN