




# CHAUX BLANCHE NATURELLE NHL 3 5 Z SAC DE 35KG

Ref : 28215



## Caractéristiques techniques

<b>DESCRIPTION</b>	—	Nathural NHL 3,5 de Lafarge est une chaux blanche 100 % naturelle, sans ciment ni adjuvant. Elle est indiquée pour trois types d'applications :  - l'enduit et le rejointement : enduits extérieurs et intérieurs, enduits à pierres vues, rejointoiement de briques et pierres anciennes, - la maçonnerie (pierres tendres à dures), scellement carreaux terre cuite et éléments de toiture, renforcement, - l'enduit décoratif chaux-chanvre.  Résistance à la compression à 28 jours 5 MPa.  Taux de chaux libre : 42 %.
<b>TEMPS DE PRISE</b>	—	Début de prise en 5h10
<b>MATIÈRE</b>	—	Chaux
<b>COULEUR</b>	—	Blanc
<b>TEINTE</b>	—	Blanc
<b>URL FDES OU PEP</b>	—	<a href="https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951">https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951</a>
<b>DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE</b>	—	Recouvrir 1m <sup>2</sup> de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
<b>DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)</b>	—	50
<b>INDICATEUR CARBONE</b>	—	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
<b>RÉCH CLIM KG</b>	—	8.73

**EQUIV CO2 PAR UF  
TYPE DE FDES OU  
PEP**

—— Défait

**UNITÉ DE L'UNITÉ  
FONCTIONNELLE  
CONDITIONNEMENT  
DU PRODUIT  
RÉF. FABRICANT  
MARQUE**

—— Mètre carré

—— Sac de 35 kg

—— GENA19

—— LAFARGE CIMENT