LAFARGE CIMENTS CIMENT A MACONNER MULTIBAT MC 12 5 SAC DE 35KG

Ref : 28218

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le ciment à maçonner Multibat de Lafarge permet la réalisation d'enduit manuel ou mécanique sur support neuf, de chape pour pose de carrelage scellé, de scellement de toiture et de montage de mur (briques et blocs béton).- Résistance à la compression à 28 jours 20 MPa - Temps de prise initial 3 h
COMPOSITION	Clinker : 55% Calcaire : 45%
MATIÈRE	Ciment
PLUS PRODUIT	- Facilité de mise en œuvre - Bonne étanchéité - Souple et onctueux grâce à la présence d'un entraineur d'air
TEINTE	Gris
COULEUR	Gris - Argent
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	100
INDICATEUR CARBONE	568.1 Kg CO2 éq./Tonne sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	568.1
TYPE DE FDES OU PEP	Estimée
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Tonne
CONDITIONNEMENT	Sac de 35 kg

DU PRODUIT		
TEMPS DE PRISE (EN MIN)	—	180
DANGEROSITÉ	—	SGH07 - Irritant
DANGEROSITÉ	—	SGH05 - Corrosif
RÉF. FABRICANT	—	GENA09
MARQUE	—	LAFARGE CIMENT