THERMOPIERRE 62 5X25X30 PE R 3 33 M 2 K W SC

Ref : 40464

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc monomur Thermopierre d'Ytong est destiné à la construction de mur porteur extérieur et de mur de remplissage.
NOMBRE PAR PALETTE	32
LONGUEUR (MM)	625 MM
LARGEUR (MM)	365 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
NORME	NF
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.09
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H1
PERFORMANCE ACOUSTIQUE (DB)	46
CLASSEMENT COV	A+
MATIÈRE	Béton cellulaire
TEINTE	BLANC
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35846
DURÉE VIE DE	100

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	30.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	30.13
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
TYPE DE POSE/FIXATION	à coller
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.29 W/M2K
GARANTIE	100 ans
POIDS (KG)	21.44 KG
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 350 kg/m3 et d'épaisseur 30 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 3 N/mm2, et une résistance
RÉF. FABRICANT	10005207
MARQUE	YTONG