YTONG THERMOPIERRE 62 5X25X30 PE R 3 33 M 2 K W SC

Ref : 40464

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le bloc monomur Thermopierre d'Ytong est destiné à la construction de mur porteur extérieur et de mur de remplissage.
NOMBRE PAR PALETTE	32
LONGUEUR (MM)	625 MM
LARGEUR (MM)	365 MM
HAUTEUR (MM)	250 MM
NORME	NF
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.09
CLASSEMENT À L'HUMIDITÉ	H1
AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE	46 DBA
CLASSEMENT COV	A+
MATIÈRE	Béton cellulaire
TEINTE	BLANC
COULEUR	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=35846
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	« Assurer la fonction de mur porteur ou non porteur sur 1 m² de mur constitué de blocs en béton cellulaire de masse volumique nominale 350 kg/m3 et d'épaisseur 30 cm, assurant une résistance à la compression normalisée minimale de 3 N/mm2, et une résistan

DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	———	100
INDICATEUR CARBONE	———	30.13 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 100 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	———	30.13
TYPE DE FDES OU PEP	———	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
TYPE DE POSE/FIXATION	———	à coller
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	———	0.29 W/M2K
GARANTIE	———	100 ans
POIDS (KG)	———	21.44 KG
RÉF. FABRICANT	———	10005207
MARQUE	———	YTONG