



FIBRES POLYPROPYLENE DELTAPRO

Ref : 43274



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les fibres polypropylène Ultibat sont utilisées pour réduire les fissures de retrait dans les bétons au jeune âge et les fissures dues au dessèchement du béton. Elles s'utilisent sous forme de fibres monofilament de Ø 34µm pour les bétons de dallages, chaussées de voirie, parkings, pistes (rôle d'anti-fissurant). Les fibres polypropylène Ultibat conviennent aussi pour protéger les bétons et mortiers soumis aux chocs ou nécessitant une forte cohésion à l'état frais (bétons extrudés ou à forte déclivité), les bétons préfabriqués, les mortiers de chape, les mortiers d'enduits et les travaux d'amélioration de la cohésion à l'état frais.
MATIÈRE	Polypropylène
CONSUMMATION	1 dose pour 1 sac de 25/35 kg
COMPOSITION	Fibre non structurale
TYPES	Mécanique
D'APPLICATION	
DESCRIPTIF UNITÉ	Assurer la fonction d'un kilo de fibre de polymère pour le
FONCTIONNELLE	renforcement du béton pour une durée de vie de référence de 100 ans.
DURÉE VIE DE RÉF	100
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	10.81 Kg CO2 éq./Kilogramme sur 100 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	10.81
EQUIV CO2 PAR UF	

URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=38287
TYPE DE FDES OU PEP	Défaut
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Kilogramme
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Dose de 100 g
RÉF. FABRICANT	3917520
MARQUE	ULTIBAT