



ALPHAROCK 1 35 0 6M EP40MM 10 R 1

15

Ref : 46474



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Le panneau rigide en laine de roche Alpharock de Rockwool est utilisé pour l'isolation thermique des cloisons intérieures, entre montants d'ossature bois ou métallique. Sa conception, en laine de roche mono densité non revêtue, le destine également à l'isolation acoustique des gaines techniques dans tous types de bâtiments. Le panneau Alpharock convient également à l'isolation de plancher bois sur lambourdes ou entre solives.
EPAISSEUR (MM)	40 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.15
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.034
DIMENSIONS	1,35 x 0,6 m
MATIÈRE	Laine de roche
TEINTE	Naturel
COULEUR	Bois
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=37478
DESRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1m2 d'isolant en laine de roche permettant d'assurer une fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 2,4 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour une application d'isolation des cloisons.
DURÉE VIE DE RÉF	50

ACV (ANNEE)	————	6.68 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
INDICATEUR CARBONE		
RÉCH CLIM KG	————	6.68
EQUIV CO2 PAR UF		
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	10 panneaux soit 8,1 m²
HAUTEUR (MM)	————	40 MM
LARGEUR (MM)	————	600 MM
LONGUEUR (MM)	————	1350 MM
POIDS (KG)	————	22.68 KG
RÉF. FABRICANT	————	53453
MARQUE	————	ROCKWOOL