

LA PLATEFORME DU BATIMENT

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

100% PRO RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX
PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Le 06/05/25 à 12:17



ENDUIT PROCALIT COULEUR F 016 25KG

Ref : 68898



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	——	L'enduit weberprocalit F s'utilise pour l'imperméabilisation et la décoration de façade neuve ou ancienne. Enduit monocouche manuel, il permet d'obtenir une finition grattée, raclée ou talochée. Il est composé de chaux aérienne, de ciment blanc, de granulats sélectionnés, d'adjuvants organiques, d'hydrofuges de masse et de pigments minéraux. Il est applicable sur maison individuelle et petit collectif.
CONSUMMATION	——	Selon finition
TYPES	——	Manuel
D'APPLICATION	——	
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
MATIERE	——	Ciment/chaux aérienne
COULEUR	——	Gris - Argent
TEINTE	——	Ton pierre
DURÉE DE	——	18 MOIS
CONSERVATION	——	
DESCRIPTIF UNITÉ	——	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
FONCTIONNELLE	——	
DURÉE VIE DE RÉF	——	50
ACV (ANNÉE)	——	
INDICATEUR	——	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	——	
RÉCH CLIM KG	——	8.73

EQUIV CO2 PAR UF	———	Défaut
TYPE DE FDES OU PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
GRANULOMÉTRIE	———	0/2
DANGÉROSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	10810016
MARQUE	———	WEBER