



SOUS ENDUIT WEBERDRESS R

Ref : 80592



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	————	Le corps d'enduit à projeter weberdress R est un mortier de sous-enduit qui permet de réaliser le dressage des maçonneries anciennes : moellons, briques, pierres jointoyées. Composé de chaux aérienne, de liants hydrauliques, de granulats et d'adjuvants, il peut s'appliquer sur une maçonnerie neuve (briques ou parpaings). Il s'utilise manuellement ou mécaniquement, à la pompe à projeter ou au pot à projection. Performances indicatives : - Résistance en traction/flexion : $\geq 2,1$ MPa - Résistance en compression : $\geq 3,8$ MPa.
CONSOMMATION	————	18 kg/m ² /cm
MATIÈRE	————	Poudre
COULEUR	————	Gris - Argent
TEINTE	————	Gris
DURÉE DE CONSERVATION	————	12 MOIS
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	————	50
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	————	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	————	Sac de 25 kg
DESRIPTIF UNITÉ	————	Recouvrir 1 m ² de support prêt à l'application, sur une épaisseur

FONCTIONNELLE

d'1cm, en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant la durée de vie de référence du produit de 50 ans

INDICATEUR	——	4.32 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE		
RÉCH CLIM KG	——	4.32
EQUIV CO2 PAR UF		
URL FDES OU PEP	——	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=40236
DANGÉROSITÉ	——	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	——	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	——	11101680
MARQUE	——	WEBER