



CHAUX BLANCHE NATURELLE NHL 3 5 Z SAC DE 25KG

Ref : 81913



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Nathural NHL 3,5 de Lafarge est une chaux blanche 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant. Elle est particulièrement indiquée pour l'enduit et le rejointement, la maçonnerie et l'enduit décoratif chaux-chanvre. - Résistance à la compression à 28 jours 5 MPa - Temps de prise initial > 4 h
TEMPS DE PRISE	Début de prise en 5h10
NORME	NHL 3.5
COMPOSITION	Chaux naturelle
MATIÈRE	Chaux
COULEUR	Blanc
TEINTE	Blanc
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=31951
DESRIPTIF UNITÉ	Recouvrir 1m ² de support en mortier d'enduit minéral en assurant les performances décrites dans la norme NF EN 998-1 pendant une durée de vie de référence de 50 ans
FONCTIONNELLE	50
DURÉE VIE DE RÉF	
ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR	8.73 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
CARBONE	
RÉCH CLIM KG	8.73
EQUIV CO2 PAR UF	
TYPE DE FDES OU	Défaut

PEP		
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	———	Mètre carré
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	———	Sac de 25 kg
DANGÉROSITÉ	———	SGH05 - Corrosif
DANGÉROSITÉ	———	SGH07 - Irritant
RÉF. FABRICANT	———	GENA25
MARQUE	———	LAFARGE CIMENT