SOPREMA XPS SL ARTIC 30 1250 X 600 MM

Ref : 82459

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	L'isolant SOPRA XPS SL Artic est destiné à l'isolation inversée des toitures-terasses, à l'isolation par l'extèrieur des toits en pentes (sarking) mais aussi à l'isolation sous dallages et des parois enterrées. / SOPRA XPS SL Artic est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés. / - Le meilleur pouvoir isolant en polystyrène extrudé. - Polyvalence. - Stabilité dimensionnelle et tenue à l'humidité.
EPAISSEUR (MM)	30 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	1.05
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.029
GAIN DE TEMPS	Mise en œuvre facile
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=24600
MATIÈRE	XPS polystyrène extrudé
TEINTE	Orange-Cuivré
COULEUR	Orange - Cuivré
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi sous forme de panneau rigide en XPS d'épaisseur 60 mm, avec une résistance thermique de 2,10 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
DURÉE VIE DE	50

RÉF ACV (ANNÉE)	
INDICATEUR CARBONE	5.16 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	5.16
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
COEF. DÉPERDITION THERMIQUE UD	0.97 W/M2K
RÉF. FABRICANT	00104653-FR4C-CAL
MARQUE	SOPREMA