



SOPREMA XPS SL ARTIC 80 1250 X 600 MM

Ref : 82464



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	L'isolant SOPRA XPS SL Artic est destiné à l'isolation inversée des toitures-terasses, à l'isolation par l'extérieur des toits en pentes (sarking) mais aussi à l'isolation sous dallages et des parois enterrées. / SOPRA XPS SL Artic est une plaque rigide de polystyrène extrudé feuillurée sur ses 4 cotés. / - Le meilleur pouvoir isolant en polystyrène extrudé. - Polyvalence. - Stabilité dimensionnelle et tenue à l'humidité.
EPAISSEUR (MM)	—	80 MM
RÉSISTANCE THERMIQUE (M².K/W)	—	2.75
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	—	0.029
PLUS PRODUIT	—	très faible absorption d'eau
URL FDES OU PEP	—	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=25646
MATIÈRE	—	XPS polystyrène extrudé
TEINTE	—	Orange-Cuivré
COULEUR	—	Orange - Cuivré
DESSCRIPTIF	—	Réaliser une fonction d'isolation thermique sur 1 m² de paroi sous forme de panneau rigide en XPS d'épaisseur 80 mm, avec une résistance thermique de 2,25 m².K/W, sur la base d'une durée de vie de référence de 50 ans.
FONCTIONNELLE	—	
DURÉE VIE DE	—	50

REF ACV (ANNÉE)		
INDICATEUR CARBONE	————	7.39 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans
RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	————	7.39
TYPE DE FDES OU PEP	————	Individuelle
UNITÉ DE L'UNITÉ	————	Mètre carré
FONCTIONNELLE COEF.	————	0.36 W/M2K
DÉPERDITION THERMIQUE UD		
RÉF. FABRICANT	————	00104658-FR4C-CAL
MARQUE	————	SOPREMA