ROCKWOOL LAINE DE ROCHE A SOUFFLER JETROCK2 20KG

Ref : 92808

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	La laine de roche à souffler Jetrock 2 de Rockwool est destinée à l'isolation thermo-acoustique de combles perdus par soufflage mécanisé. Elle présente une conductivité thermique de 0,044 W/m.K et une masse volumique nominale de 19 à 24 kg/m³.
UTILISATION	Pour isolation des combles perdus par soufflage mécanisé
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (?)	0.044
MATIÈRE	Laine de roche
AGIR	Oui
DURÉE VIE DE RÉF ACV (ANNÉE)	50
UNITÉ DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE	Mètre carré
PLUS PRODUIT	- Haute performance thermique : résistance thermique allant jusqu'à R = 15 m2.K/W - Lambda élevé pour une performance thermique en toute saison - Incombustible : réaction au feu A1 - Stable au vent sans déflecteur jusqu'à 126 km/h - Peut couvr
DESCRIPTIF UNITÉ FONCTIONNELLE	1 m2 d'isolant de laine de roche permettant d'assurer la fonction d'isolation thermique avec une résistance thermique de R = 12 K.m²/W (hors accessoires de pose) pour l'isolation des combles perdus par soufflage mécanisé, sur la base d'une durée de vie de
INDICATEUR	14.9 Kg CO2 éq./Mètre carré sur 50 ans

CARBONE RÉCH CLIM KG EQUIV CO2 PAR UF	14.9
CONDITIONNEMENT DU PRODUIT	Sac de 20 kg
TYPE DE FDES OU PEP	Individuelle
URL FDES OU PEP	https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html?id=39756236373
RÉF. FABRICANT	
MARQUE	ROCKWOOL