




ENDUIT JOINT PLAQUE DE PLATRE POUDRE CE 78 SAC DE 5KG

REF : 69919



Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	—	Excellente qualité de finition. Idéal par temps froid et humide.
CONDITIONNEMENT	—	Sac de 5 kg
TEMPS DE PRISE	—	2 h
CONSOMMATION	—	Environ 350 g/m ² de plaques
APPLICATION	—	Pour éviter la formation de "peluches" ne poncez pas avant la sous-couche d'impression.
RÉACTION AU FEU	—	A1
DURÉE DE CONSERVATION	—	9 MOIS
UTILISATION	—	Destinés à la réalisation de joints de plaques de plâtre.
RÉF. FABRICANT	—	A04759
MARQUE	—	Semin